

Omschrijving

EuroKit Beton- en Gevelkit is een MS-Polymeerkit die de beste eigenschappen van siliconen en polyurethaan combineert. Het is reukloos en laat zich zeer goed verspuiten en afwerken. Het organisch oplosmiddelgehalte is 0% VOC/EG waardoor het niet milieubelastend is en voldoet aan de criteria van EV-Emicode EC1.

Toepassingen

EuroKit Beton- en Gevelkit wordt als universele voegkit toegepast voor elastische afdichtingen van dilataties en aansluitvoegen bij (prefab) beton, metselwerk en stucwerk, rondom houten, metalen en kunststof ramen en kozijnen. Tevens is EuroKit Beton- en Gevelkit geschikt voor andere bouwkundige toepassingen en in de industrie en marinebranche.

Eigenschappen

- ✓ Hecht op (licht)vochtige ondergronden
- ✓ Weers- en UV-bestendig
- ✓ Neutraal vernettend en reukloos
- ✓ Snelle verrubbering
- ✓ Vrij van isocyanaten, siliconen en oplosmiddelen
- ✓ Breed hechtspectrum
- ✓ Blijvend elastisch en zeer duurzaam

Standaard assortiment

600 ml. worsten; 12 worsten per doos.

Kleur

Betongrijs, zwart, mediumgrijs, antracietgrijs, wit

	Specificatie
Basis	MS Polymer
Karakter	elastisch
Verwerking	+5 °C tot 40 °C
Ondergrondtemperatuur	+5 °C tot 40 °C
Temperatuurbestendigheid	- 40°C tot + 80°C
Temperatuurbestendigheid kort	Tot 120 °C
Huidvorming	50 minuten
Hardheid (DIN 53505)	Ca 20° Shore-A
Soortelijk gewicht	Ca. 1,5 g/ml.
E-Modul 100% (DIN 52455)	0,4 MPa
Verrubbering per 24 uur	3 mm
Volumeverandering	<3%
Vervorming	25% rek/druk
UV bestendigheid	zeer goed
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende, originele verpakking. Koel en droog bewaren.

Voegbreedte

Maximaal 25 mm, minimaal 6 mm.

Verwerkingstemperatuur

Omgeving +5°C tot +40°C.

Ondergronden

De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.

EuroKit Beton- en Gevelkit hecht zonder primer op ondergronden zoals gelakt hout, vele metalen en kunststoffen.

Voor optimale hechting op poreuze ondergronden wordt het gebruik van primer 83 aangeraden.

Voor niet absorberende ondergronden zoals roestvast staal en acrylaten wordt het gebruik van (wasch)primer 84 aangeraden.

Voor specifieke gevallen dienen hechtproeven gemaakt te worden.

Verwerking

Voor goed kitwerk zijn de juiste voegafmetingen en voorbehandeling van de hechtvlakken van essentieel belang.

Verspuiten met hand- of accupistool.

Verfverdraagzaamheid

EuroKit Beton- en Gevelkit kan zo nodig overschilderd c.q. aangeschilderd worden met watergedragen verven. Vooraf a.u.b. op verdraagzaamheid testen. Door werking van de kitvoegen kunnen scheurtjes in het verfoppervlak ontstaan.

Reiniging

Gereedschap en vlekken zijn met een Cleaner en wasbenzine te reinigen. Verrubberde kit kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Veiligheidsaanbevelingen.

Zie veiligheidsinformatieblad.

Service.

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ons advies.

Algemene informatie

Bovenstaande gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie, vallen buiten onze beoordeling en zijn derhalve voor uw eigen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Uitgave: oktober 2013